Rev.No: 00
Publish Date : 05.09.2018

CapaWood® Wood Stain
Dekoratif Ahşap Verniği

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü dekoratif amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.

KUR ŞUN SUZ *<57 ppm

KULLANIMA HAZIR

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)
Dokunma kuruması: 1-2 saat
Sert kuruması: 12 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-13 m^2 alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.010"

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
15 Litre,
2.5 Litre,
0.75 Litre

ÖZELLİKLERİ
Uygulama sonrası ayrı vernik gerektirmez. Özel pigmentleri sayesinde U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Suyun ahşaba ulaşmasını önler. Aşınmaya karşı dirençlidir. Uygulama sonrası kuruduktan sonra silinmesi gerekmez. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır. Arı kovanları, saunalardaki ahşap yüzeylerde, ambalajsız gıda maddelerinin barındırıldığı ahşaplar üzerinde, yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA
CapaWood® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce karıştırılması tavsiye edilir. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak, yüzeye 8 saat ara ile iki kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar yakılmalı, reçineler Filli Boya Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ham ahşabın mantar, küf ve ahşap kurtlarına karşı korunmasını takviye amacı ile uygulamadan önce ahşabın, 1-2 kat CapaWood® Ahşap Emprenye (Holzimprägniergrund) ile doyurulması önerilir. 24 saat sonra CapaWood® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) uygulanabilir. CapaWood® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, yüzey kendini taşıyabiliyorsa eski boyalı yüzey ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Daha sonra nemli bezle silinmeli ve bir kat yüzey üzerindeki renk ile boyanmalıdır. Eğer kabaran, kalkan yüzeyler varsa bunlar yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra yeni uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama yapılması önerilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

UYARI-1
Naturel görüntü istenen durumlarda, UV direncini artırmak için son katın ortalama %15 renklendirilmesi önerilir.
Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır. Dış cephe ahşap koruyucu sistem uygulamalarında son katta şeffaf koruyucu kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir koruyucu film bulunmalıdır.

UYARI-2
Alt tabakada renkli bir koruyucu film bulunmadan şeffaf uygulama yapılması durumunda sorumluluk tüketiciye ait olacaktır.
Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: (0216) 571 11 40 Faks: (0216) 571 11 53 Mersis No: 0167001238900018 www.betek.com.tr

FİLLİ BOYA DANIŞMA MERKEZİ 444 1 222