



Rev.No: 00

Publish Date : 05.09.2018

CapaWood® Parke Verniği Parkettlack

Tek komponentli modifiye üretan alkid esaslı parlak parke verniğidir (sentetik cam cila).



İNCELTME

Filli Boya Sentetik Tiner ile ilk kat uygulamalarında %25 oranında inceltilmesi, ikinci ve gerekirse üçüncü kat uygulamalarında ise %10-15 oranında inceltilmesi tavsiye edilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ

(20°C, %65 HR'de)

Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat. 24 saat sonra yürünebilir. Maksimum 4 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanır
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-16 m² alana uygulama yapılabilir (30 mikron kuru film kalınlığında). Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless)

Püskürtmede

Basınç: 120-140 bar

Meme Açısı: 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.010"

İnceltme: %10-15

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almaya-çak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

12 Kg,
2,5 Litre,
0,75 Litre

ÖZELLİKLERİ

Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir. Uygulandığı iç cephe ahşap yüzeylerin doğallığını bozmadır ve renk değişikliği yaratmaz. Şeffaf renktedir. Sararmaya karşı dirençli olup, sert bir film oluşturur. Evlerde kullanılan sıvı temizlik malzemelerine dayanıklıdır. Fırça izi oluşturmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mukavemet gerektiren iç cephe ahşap döşeme, merdiven ve parke yüzeylerde güvenle kullanabileceğiniz bir cam ciladır.

UYGULAMA

CapaWood® Parke Verniği (Parkettlack) uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Uygulama yapılacak ham yüzeye ilk olarak CapaWood® Parke Dolgu Verniği (Nc Füller Grundlasur) uygulaması yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey daha önceden verniklenmiş ise sistre ile yüzey temizlenerek CapaWood® Parke Dolgu Verniği (Nc Füller Grundlasur) uygulanır. Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine iki veya gerekirse üç kat halinde Caparol CapaWood® Parke Verniği (Parkettlack) uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Uygulama bitiminden en az 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

38°C

Poz No:

Y.25.001/07

Rayiç No:

04.561/03