



Rev.No: 00  
Publish Date : 05.09.2018

## CapaWood® Yat Vernik Yachtlack

Alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir.



### İNCELTME

Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Filli Boya Sentetik Tiner ile inceltmek iki ya da üç kat uygulayınız. Püskürtme tabancasıyla uygulamada, Filli Boya Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak incelemelerde yüzeyde kabarma, büzümme, çatılma ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

### KURUMA SÜRESİ

**(20°C, %65 HR'de)**  
Dokunma kuruması: 4-6 saat  
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat  
Sert kuruması: 24 saat  
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

### SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-16 m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir (30 mikron kuru film kalınlığında). Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### Havasız (Airless)

**Püskürtmede**  
Basınç: 120-140 bar  
Meme Açısı: 50°  
Meme Ölçüsü (inch): 0.010"  
İnceltme: %10-15

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### AMBALAJ

12 Kg,  
2,5 Litre,  
0,75 Litre

### ÖZELLİKLERİ

Yapısındaki U.V. absorptörleri sayesinde ahşabı uzun süre korur. Sararmaya karşı dirençlidir. Ahşabın rengini şeffaf yapısından dolayı değiştirmez. Doğal görünümünü atmosfer koşullarına, neme ve suya karşı koruyan, mükemmel yapışan iç ve dış cephe verniğidir. Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack) deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanılabilir yüksek U.V. dayanımlı parlak verniktir.

### UYGULAMA

CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack) uygulanacak ahşap yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntıları temizlenmelidir.

Yeni verniklenecek ahşap yüzeyler, CapaWood® Ahşap Emprenye (Holzimpregniergrund) ile koruma altına alınmalıdır. Ahşaba renk verilmek istenirse, CapaWood® Wood Color (Dekoratif Ahşap Renklendirici) renkleri ile renklendirilmelidir. CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack), katlar arasında zımpara yapılarak, birer gün ara ile 2-3 kat uygulanması önerilir. Ahşabın daha uzun ömürlü olması için empenye edilip uygulamaya başlanması önerilir. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama

yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşımaya riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına [www.filliboya.com](http://www.filliboya.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşımaya riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına [www.filliboya.com](http://www.filliboya.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

### PARLAMA NOKTASI

36°C

**Poz No:**  
Y.25.001/04  
**Rayiç No:**  
04.561/01