



## Dalmaçyalı Magic Fine Kaplama Serisi (Ağaç, Toprak, Şerit ve Kaya Doku)

### TANIM

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamalarıdır..

### KULLANIM ALANLARI

İnce sıva, düzgün yapılmış kaba sıva, beton, alçıpan, gaz beton veya kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik esaslı eski boyaların üzerine yenilemek amacıyla ya da polistren esaslı ve taşıyıcı levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üzerine fileli sıva uygulamasından sonra son kat kaplama malzemesi olarak güvenle uygulanabilir.

### ÖZELLİKLER

- Ağaç kabuğu görünümlüdür.
- Çimento bazlı olması ve özel formülü sayesinde mükemmel bir buhar geçirgenliğine sahip olup ısı yalıtım sistemleri için ideal bir dış cephe kaplamasıdır.
- Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
- Yüzey hatalarını giderir.
- Uygulandığı yüzeylere tam uyum ve yüksek aderans sağlar.
- Yapısındaki elyaf lifler sayesinde çatlama ve dökülme yapmaz.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Basma Mukavemeti

> 3.0 N/mm<sup>2</sup> EN 196

#### Eğilme Mukavemeti

> 1.5 N/mm<sup>2</sup> EN 196

#### Su Aktarım Hızı

≤ 0,1 kg/m<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup> TS EN 1062-3

#### Kalınlık

Maks. 3 - 4 mm

### RENK

Beyaz

### YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey temiz kuru ve sağlam olmalıdır. Isı yalıtım sıvası 4 mm kalınlığında uygulandıktan en az 48 saat (tam kurduktan) sonra uygulama yapılmalıdır. Kaplama uygulanmadan önce Dalmaçyalı Kaplama Astarı uygulaması yapılmalıdır. Gaz beton gibi boşluklu ve emici yüzeyler ısı yalıtım sıvası ile ince bir kat sıvandıktan sonra Dalmaçyalı Magic Fine ile kaplanabilir. Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda, eski boya aderansının tam olduğu kontrol edilmelidir.

### HARCIN HAZIRLANIŞI

Dalmaçyalı Magic Fine temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Karıştırma işlemi uygun harç makineleri ile de yapılabilir ve püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanabilir. Makinayla karıştırılırken ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç karışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen ve ton farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır.

### KARIŞIM

15 kg Dalmaçyalı Magic Fine hava şartlarına da bağlı olarak 5,5 - 6,5 lt su ile karıştırılır.

## UYGULAMA

Her türlü kendini taşıyabilen yüzeylerin ve ısı yalıtım levhalarının üzerine yenilemek amacıyla fileli sıva uygulamasından sonra uygulanabilirler.

### Dalmaçyalı Magic Fine (Ağaç Doku)



Hazırlanan **Dalmaçyalı Magic Fine (Ağaç Doku)** homojen karışımı 10x10 mm'lik taraklı mala ile 4 mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir.



Tamamen düzeltilmiş yüzeye mercan rulo ile (yukarı aşağı ya da sağa sola) yönlü desen verilir. Oluşturulan doku çelik mala ile hafif bastırılarak düzeltilir. İstenirse master ve maket bıçağı yardımı ile derzler açılabilir. Yüzey kurduktan sonra raspalama yapılarak fazlalıklar alınır yüzey düzeltilir.



Yüzey tam kuruma sağladıktan sonra, ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi Boyası ile iki kat boyanır. Alt zemin boyası kurduktan sonra, seçilen ikinci renk boya tüysüz moher rulo ile yüzeyde çok bastırılmadan gezdirilir, dokunun yüksek noktalarına ikinci renk boya sürülür.

### Dalmaçyalı Magic Fine (Toprak Doku)



Hazırlanan **Dalmaçyalı Magic Fine (Toprak Doku)** homojen karışımı 10x10 mm'lik taraklı mala ile 4 mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir.



Tamamen düzeltilmiş yüzeye **plastik fırça ile** (yukarı aşağı ya da aşağı yukarı) yönlü olarak ya da sağa sola dalgalı desen verilir. İstenirse master ve maket bıçağı yardımı ile derz açılabilir. Yüzey kurduktan sonra yapılarak fazlalıklar alınır, yüzey düzeltilir.

## Dalmaçyalı Magic Fine (Şerit Doku)



Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine (Şerit Doku) homojen karışımı 10x10 mm'lik taraklı mala ile 4 mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir.



Uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan hemen sonra 10x10 ya da 8x8 taraklı mala ile ister yatay istenirse dikey desen verilir. İstenilen düzlüğe sahip olunması için master kullanılabilir.



Ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi boyası ile iki kat boyanır. Alt zemin kurduktan sonra, seçilen 2.renk boya moher rulo veya fırça yardımıyla yüzeyde gezdirilir. Dokunun yüksek noktalarında 2.renk boya sürülür.

## Dalmaçyalı Magic Fine (Kaya Doku)



Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine (Kaya Doku) homojen karışımı 10x10 mm'lik taraklı mala ile 4 mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir.



Tamamen düzeltilmiş yüzeye düz çelik mala yardımı ile yüzeyde karışık hareketlerle taş deseni verilir. İstenilen boyutta taş görüntüsünü elde edebilmek için master ve maket bıçağı yardımı ile derzler belirlenir.



Ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi boyası ile iki kat boyanır. Alt zemin kurduktan sonra, seçilen 2.renk boya moher rulo yardımıyla yüzeyde gezdirilir. Dokunun yüksek noktalarında 2.renk boya sürülür.

### KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması 20 °C ve % 65 nispi nemde 24 saattir. Tam kuruması ise 2 - 3 gündür. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır.

### SARFIYAT

Kuru ürün sarfiyatı 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

### AMBALAJ

15 kg. kraft torba

### DEPOLAMA

Kuru ve nemden korunarak 12 ay depolanabilir.

### ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

### ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

### UYARI KELİMESİ Tehlike



GHS05

GHS07