

TANIM:

Beyaz çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, dekoratif bitiş sağlayan sıvadır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda,
- Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde dekoratif sıva olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Kolay uygulanır.
- Dış etkenlere karşı aşınma dayanımı yüksektir.
- Özel dolgu boyutu ile yüzeyde doğal ve dekoratif bir doku oluşturur.
- Nefes alır.
- Büzülme ve dökülme yapmaz.
- Üzerine boya uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yapılacak levha yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi Dekoratif sıva astarı yüzeye fırça veya rulo ile uygulanır.

TÜKETİM:

- 1,8-2,5 kg/m²

AMBALAJ:

- 25 kg Kraft torba (paLETTE 64 torba, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ:

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYARI VE ÖNERİLER:

- Yatay ve eğimli yüzeylerde uygulama yapmayınız.
- Direkt tuğla ya da gaz beton üzerine uygulama yapılamaz.
- Üründen daha iyi yapışma dayanımı ve daha iyi

performans almak için mutlaka Dekoratif sıva astarı kullanılmalıdır.

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TAMAMLAYICI ÜRÜN:

- Dekoratif sıva astarı

UYGULAMA:

- 25 kg ETAP DEKORATİF SIVA HARCİ 5,5-6,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dakika karıştırınız.
- ETAP DEKORATİF SIVA HARCİ, uygulama yapılacak yüzey üzerine çelik mala ile düzgünce sürünüz.
- Yüzeye homojen bir şekilde uygulandıktan sonra 5 dakika sonra düz plastik mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen tamamlanır.
- Desen verilirken mala yüzeyi sık sık temizlenmelidir.
- İstenirse yüzeyi dış cephe boyası ile boyanabilir. Boyama yapılmadan önce harcın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.

KALİTE BELGELERİ:

- TS 7847 standardına uygundur.
- Sınıfı: E5-S4-V0-W0-A0-C0.
- Bayındırlık poz numarası: 04.476/A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	(-30°C)-(+60°C)
Uygulama kalınlığı	~ 1.2 - 1.5 mm
Kuru film kalınlığı	E5
Tane büyüklüğü	S4
Su buharı aktarım hızı	V0
Su aktarım hızı	W0
Çatlak örtme özelliği	A0
Karbondioksit geçirgenliği	C0

**UYARILAR**

H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
P280	Eldiven / koruyucu giysiler giyiniz. Gözleri / yüzü koruyunuz.
P261	Tozunu solumaktan kaçınınız.
P271	Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.
P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P305+P351+P338+P310	GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru hekimi arayınız.
P333+P313	Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P363	Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.
P403+P233	İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
P501	İçeriği / kabı uluslararası yönetmeliğe göre bertaraf ediniz.
Kapsadıkları	Portland çimento.

**25KG^{±%2}**

TOPAÇ LOTUS YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Eskişehir OSB 29. Cd, No: 18 PK 26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Bu değerler laboratuvar şartlarında (23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **TOPAÇ LOTUS YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.** sorumlu değildir.